

ALGEMENE INFORMATIE

1-096 Colour Additive Brown is een additief voor (mengkleuren in) MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series om speciale kleuren te maken (motoren, enz.). Sterk geconcentreerde inktoplossingen in verschillende kleuren. De 1-096 Colour Additive Brown werkt als een verdunningsmiddel, het is niet nodig om de grondlaag met 100% te verdunnen. Het percentage verdunningsmiddel dat toegevoegd moet worden hangt af van het percentage gebruikte 1-096 Colour Additive Brown. Als bijvoorbeeld 20% 1-096 Colour Additive Brown wordt toegevoegd in de bereiding, moet het mengsel verdund worden met 60%. (indien nodig verdunnen met 1-151 Uni Thinner Medium). Bewaar bereide MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series uitsluitend in plastic verfcups.

MENGVERHOUDING



-
Afhankelijk van de formule in motorfietskleuren in het ICRIS Color Retrieval System.

SPIJT INSTELLEN



	SPIJTOPENING (MM)	SPIJTDRIK (BAR PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,6-1,8/23-26

APPLICATIE



2 - 3 laag 15 - 25 µm (0,6-1,0 mil)

UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN



LUCHTDROGEN 20°C / 68°F		GEFORCEERD DROGEN 60°C / 140°F	
Uitdampen	Tot droog	Uitdampen	-
Stofdroog	10 - 15 minuten	Stofdroog	-
Montagedroog	-	Montagedroog	-
Afplakbaar	-	Afplakbaar	-
Schuurbaar	-	Schuurbaar	-
Poetsbaar	-	Poetsbaar	-



ONDERGROND(EN)



1-096 Colour Additive Brown moet aangebracht worden op goed geschuurd en ontvet voorgegrond blank staal en voorgegrond aluminium. Goed geschuurde en voorgegronde GRP, polyester vullers, OEM-primer en oude laksystemen in goede staat.

VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C (68°F)



-
Mengkleuren hebben een beperkte potlife.

AFWERKINGSMATERIALEN



All blanke lakken van DeBeer die kunnen worden aangebracht.

PRODUCTEN



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
1-151 Uni Thinner Medium

ADDITIEVEN



-

VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVLAK



Reinig het oppervlak vooraf met 1-951 Silicone Remover, afvegen voordat het product verdampt is. Schuur het oppervlak met een schuurmiddel met een korrel van P400 of fijner. Verwijder al het schuurstof met perslucht, stofzuiger, reinig het oppervlak nogmaals met 1-951 wrijf het oppervlak droog voordat het verdampt.



Dek het voertuig compleet af om vervuiling door overspray te voorkomen.

VOLGENDE LAAG



-

FYSISCH GEGEVENS

FYSISCH GEGEVENS 1-096 COLOUR ADDITIVE BROWN		
Chemische Basis	Inkt oplossing	
Fysische Eigenschappen	Viscositeit (RTS)	-
	Soortelijk gewicht (kg/l)	0,911
	Vlampunt	33,5°C / 82,3°F
	Vol.% Vaste Stoffen	12
	Uitsluitvermogen	6 m ² /L/20 µm
		240 ft ² /Gal/0,8 mil
	Glans	-
	Kleur	-



DEBEER
REFINISH

1-096
Colour Additive Brown

BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming (*wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker*).

Voor meer gedetailleerde informatie volg deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGING



1-051 Gun Cleaner

HOUDBAARHEID

Minimum 4 jaar; (onder normale opslagomstandigheden 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

OPMERKINGEN

