

ALGEMENE INFORMATIE

8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear is een sneldrogende, krasbestendige polyurethaan blanke lak. Deze blanke lak wordt nat-op-nat aangebracht; tussen de lagen is geen uitdampstijd vereist. Biedt een voortreffelijke krasweerstand, bijvoorbeeld bij reinigen in de wasstraat. De blanke lak heeft korte droogtijden bij 20°C, en een zeer korte droogtijd bij 40-60°C, in vergelijking met andere blanke lak. Zeer eenvoudig aan te brengen, met een fantastisch afwerking en een voortreffelijke vloeit. Om aan te brengen over MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series en MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series, geschikt voor personenauto's.

MENGVERHOUDING



5 : 1 Clear coat : HS420 Hardener

SPIJT INSTELLEN



	SPIJTOPENING (MM)	SPIJTDRIK (BAR PSI)
HVLP	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26
HE	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26

APPLICATIE



2 laag 35 - 45 µm (1,4-1,8 mil)

Geen uitdamping tussen lagen, twee volledige natte lagen aanbrengen.

UITDAMPSTIJDEN EN DROOGTIJDEN



	LUCHTDROGEN 20°C / 68°F		GEFORCEERD DROGEN 60°C / 140°F
Uitdampen	-	Uitdampen	-
Stofdroog	20 - 25 minuten	Stofdroog	-
Montagedroog	45 - 75 minuten	Montagedroog	3 - 5 minuten
Afplakbaar	-	Afplakbaar	Na afkoeling
Schuurbaar	-	Schuurbaar	Na afkoeling
Poetsbaar	60 - 90 minuten	Poetsbaar	Na afkoeling

Niet uitdampen. Voor alle droogtijden wordt uitgegaan van standaard verwerkings- en spuitcabineomstandigheden, en wordt verwezen naar de tijd na het bereiken van de objecttemperatuur.

ONDERGROND(EN)



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series en
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series.

Basecoat moet volledig droog zijn.

VERWERKINGSTIJD



60 minuten

PRODUCTEN



8-430 HS420 Hardener Very Fast
8-440 HS420 Hardener Fast
8-450 HS420 Hardener Medium
8-460 HS420 Hardener Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

Geen verdunning nodig.

ADDITIEVEN



VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVAK



Dek het voertuig compleet af om vervuiling van overspray te voorkomen.



VOLGENDE LAAG



FYSISCH GEGEVENS

EU-VERORDENINGEN		
VOC-Code	2004/42/IIIB(e)(840)540	
Subcategorie van het product (volgens richtlijn 2004/42/EC) en max. VOC-inhoud (ISO 11890-1/2) van het gebruiksklare product.	IIIB/e. Speciale afwerkingen - alle types. EU-limietwaarden: 840 g/L (2007). Dit product bevat een maximum van 540 g/L VOC.	
Chemische Basis	2K Polyurethaan afwerking	
Fysische Eigenschappen	Viscositeit (RTS)	12 - 14 Dincup 4 / 20°C
	Soortelijk gewicht (kg/l)	0.978
	Vlampunt	15°C / 57°F
	Vol.% Vaste Stoffen	35.3
	Uitspuitvermogen	7.1 m²/L/50 µm
		385 ft²/Gal/2 mil
	Glans	Hoogglans
	Kleur	-

BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming
(wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker).

Voor meer gedetailleerde informatie volg
 deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGING



1-051 Gun Cleaner

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden
 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

OPMERKINGEN



-