

## ALGEMENE INFORMATIE

MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series is hoogglanzende polyurethaanafwerking in 2 verpakkingen, die zowel aan de lucht als geforceerd gedroogd kan worden. MM2099 Fleet Additive kan gebruikt worden voor commerciële voertuigen of grotere voorwerpen.

## MENGVERHOUDING



2 : 1 Top Coat : 2K/MS Hardener + 0 – 10% Uni Thinner  
3 : 1 Top Coat : HS Hardener + 0 – 10% Uni Thinner

## SPIJT INSTELLEN



|                  | SPUITOPENING (MM) | SPUITDRUK (BAR PSI) |
|------------------|-------------------|---------------------|
| HVLP             | 1,2-1,4           | 2/29                |
| HE               | 1,2-1,4           | 1,8-2,0/26-29       |
| Drukvat          | 0,85-1,2          | 4,0-5,0/58-73       |
| Airless / Airmix | 0,007"-0,009"/40° | 160-200             |

## APPLICATIE



2 laag 40 - 60 µm (1,6-2,4)

## UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN



|              | LUCHTDROGEN<br>20°C / 68°F |              | GEFORCEERD<br>DROGEN 60°C<br>/ 140°F |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Uitdampen    | 5 - 15 minuten             | Uitdampen    | 5 - 15 minuten                       |
| Stofdroog    | 20 - 30 minuten            | Stofdroog    | -                                    |
| Montagedroog | 8 - 12 uren                | Montagedroog | 20 - 45 minuten                      |
| Afplakbaar   | 8 - 12 uren                | Afplakbaar   | Na afkoeling                         |
| Schuurbaar   | 8 - 12 uren                | Schuurbaar   | Na afkoeling                         |
| Poetsbaar    | 24 uren                    | Poetsbaar    | Na afkoeling                         |

## ONDERGROND(EN)



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series moet aangebracht worden op goed geschuurd en ontvet voorgegrond blank staal, voorgegrond aluminium en voorgegronde kunststof. Goed geschuurde GRP, OEM-primer en oude laksystemen in goede staat.

**Zorg ervoor dat u een gepaste primer/surfacer kiest door de TDS van de primer/surfacer te controleren.**

## VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C (68°F)



20 - 300 minuten

## PRODUCTEN



47-20 2K Hardener Air Dry  
47-35 MS Hardener Fast  
47-55 MS Hardener Medium  
47-65 MS Hardener Slow  
8-130 HS Hardener Very Fast  
8-140 HS Hardener Fast  
8-150 HS Hardener Medium  
8-160 HS Hardener Slow  
1-141 Uni Thinner Fast  
1-151 Uni Thinner Medium  
1-161 Uni Thinner Slow  
1-171 Uni Thinner Very Slow  
47-91 Spot Repair Thinner  
1-231 Fade-Out Thinner

## ADDITIEVEN



1-060 2K Structure Coat Fine  
1-065 2K Structure Coat Coarse  
47-09 2K DB Coating Additive  
47-39 2K Elastic  
47-49 2K Matting Agent  
MM2099 Fleet Additive

**Toevoegen voor verharder wordt toegevoegd. In ICRIS is een optieknop voorzien om een kleurformulering te kiezen met of zonder MM 2099 Fleet Additive.**

## VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVAK



Reinig het oppervlak vooraf met 1-951 Silicone Remover, afvegen voordat het product verdampt is. Schuur het oppervlak met een schuurmiddel met een korrel van P400 of fijner. Verwijder al het schuurgruis met perslucht, schuurvacuüm, reinig door 1-951 Silicone Remover af te vegen voordat het product verdampt is



**Dek het voertuig compleet af om vervuiling door overspray te voorkomen.**

## VOLGENDE LAAG



## FYSISCHE GEGEVENS

| FYSISCHE GEGEVENS MM 2000 - 2099 BEROMIX 2000 SERIES |                           |                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Chemische Basis                                      | 2K Polyurethaan Topcoat   |                                   |
| Fysische Eigenschappen                               | Viscositeit (RTS)         | 18 - 20 Dincup 4 / 20°C           |
|                                                      | Soortelijk gewicht (kg/l) | 0,987                             |
|                                                      | Vlampunt                  | 29°C / 84,2°F                     |
|                                                      | Vol.% Vaste Stoffen       | 35                                |
|                                                      | Uitspuitvermogen          | 7 m²/L/50 µm<br>240 ft²/Gal/2 mil |
|                                                      | Glans                     | Hoogglans                         |
|                                                      | Kleur                     | -                                 |



**DEBEER**  
REFINISH

**MM 2000 - 2099**  
BeroMix 2000 Series

## BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming (*wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker*).

Voor meer gedetailleerde informatie volg deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

<https://sds.de-beer.com>

## REINIGING



1-051 Gun Cleaner

## HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

## OPMERKINGEN



**Specifieke informatie voor gebruik in Europa (EU): Dit (gebruiksklare) product is niet VOC-conform. Zie de VOC-verklaring (2004/42/EC).**